

epocolor
12/10 193



EPOCOLOR

Vernice epossidica colorata.

**riempitivi di fuga
e sigillanti**

TECHNOKOLLA®





3

5-35°C

90 min

epocolor



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ottima adesione su supporti cementizi
Buona resistenza all'acqua ed agli agenti chimici
Applicabile in interno ed esterno

ASPETTO

Comp. A pasta densa in 3 colori (vedi cartella)
Comp. B liquido paglierino

CONSERVAZIONE

12 mesi in luogo asciutto, al riparo dal gelo

CAMPI D'IMPIEGO

- Verniciatura colorata di sigillanti cementizi
- Verniciatura colorata di superfici come calcestruzzo e intonaci cementizi

SUPPORTI

Intonaci cementizi, malte bastarde, massetti cementizi, calcestruzzo.

PREPARAZIONE DELL'IMPASTO

Si consiglia di miscelare accuratamente i due componenti mediante un trapano a basso numero di giri, in modo da ottenere una miscela perfettamente omogenea. NON tentare miscelazioni parziali; dosaggi non corretti dei componenti provocano soltanto una parziale reazione d'indurimento, con gravi conseguenze per le resistenze meccaniche finali.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Pulire bene le superfici e rimuovere meccanicamente eventuali residui polverosi o untuosi. Non applicare su superfici bagnate. Prima dell'applicazione rimuovere la polvere per aspirazione o con getto d'aria compressa.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO



riempitivi di fuga e sigillanti



Verniciatura sigillanti cementizi:

applicare il prodotto con pennello direttamente sul sigillante da trattare. Rimuovere immediatamente gli eventuali residui di prodotto presenti sulla piastrella mediante una spugna umida. Si può effettuare una seconda mano con il prodotto quando il primo strato risulta essere secco al tatto o entro le 24 ore.

Verniciatura intonaci cementizi o calcestruzzo:

applicare con pennello o rullo una mano di fondo diluendo il prodotto con 10-15 % di acqua. Applicare la seconda mano con il prodotto tal quale quando il primo strato risulta essere secco al tatto o entro le 24 ore.

PULIZIA ATTREZZI

Gli attrezzi devono essere puliti con acqua o alcol prima che il prodotto inizi ad indurirsi. Dopo l'indurimento la pulizia risulterà possibile mediante asportazione meccanica.

COLORI DISPONIBILI

01 MANHATTAN

03 CENERE

04 ANTRACITE

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA E L'IGIENE PERSONALE

Il contatto con il prodotto per lunghi periodi può dar luogo a fenomeni di sensibilizzazione cutanea.

Durante l'impasto e l'utilizzo, proteggersi con idonei mezzi antinfortunistici (guanti di gomma ed occhiali). In caso di contatto lavarsi subito con abbondante acqua.

In caso di sensibilizzazione cutanea sospendere i lavori e consultare un medico.

Assicurare un'adeguata ventilazione durante l'utilizzo.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

- temperatura minima di applicazione: +5°C (non applicare a temperature inferiori)
- non aggiungere solventi o materiali estranei all'impasto
- non utilizzare in presenza d'umidità di risalita
- l'utilizzo di questo prodotto é consigliato ai soli professionisti

CONSUMO

Secondo l'assorbimento del supporto 100-200 gr/m²

epocolor

DATI TECNICI	COMP. A	COMP. B
Colore	vari	paglierino
Peso specifico (gr/cm ³)	1,4	1,05
Aspetto	pasta	liquido
Classificazione di pericolo (dlgs. 285 16/07/98)	irritante	irritante
Rapporto d'impasto	1	1
DOPO MISCELAZIONE COMP A + COMP B		
Aspetto dell'impasto	Fluido	
Peso specifico dell'impasto (gr/cm ³)	1,2	
Tempo di lavorabilità dell'impasto	90 min. a 20°C per impasto da 2 kg totali	
Voce doganale	32099000	
Tempo attesa seconda mano	da 1 a 4 ore	
Tempo attesa max seconda mano	24 ore	
Tempo minimo pedonabilità	8 ore	
Messa in servizio a pavimento	24 ore	
Temperature d'applicazione	+5°C a +35°C	

Technokolla raccomanda di prendere visione del documento “**note informative**” che integra e completa i contenuti di questa scheda. Il documento è scaricabile in formato pdf.

I consigli tecnico-applicativi presenti nelle schede tecniche o riportati verbalmente o per scritto dal nostro personale come assistenza al cliente sono frutto delle nostre attuali e migliori esperienze. Non potendo però intervenire direttamente sulle condizioni di cantiere e sull'esecuzione dei lavori, queste informazioni sono da ritenersi non impegnative e, pertanto, non vincolanti né legalmente né in altro modo nei confronti di terzi. Queste informazioni non dispensano l'utilizzatore finale dalla propria responsabilità di provare i nostri prodotti al fine di accertare la loro idoneità per l'uso previsto. Consigliamo, quindi, vivamente il cliente/applicatore ad effettuare le opportune prove preventive dei prodotti Technokolla affinché possa essere accertata la loro idoneità. L'utilizzatore finale è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda tecnica non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Per tanto, prima dell'impiego dei nostri prodotti, consigliamo di scaricare dal nostro sito www.technokolla.com la versione più aggiornata della scheda tecnica.