

primersil

01/09 134



PRIMERSIL

Primer per Acesil e Neusil.

riempitivi di fuga e sigillanti

TECHNOKOLLA





5-30°C

primersil



I sigillanti siliconici aderiscono senza primer a molti materiali usati nelle costruzioni. L'esperienza e prove di laboratorio hanno dimostrato che su alcuni substrati l'adesione si sviluppa solo mediante pretrattamento con Primer e che su altri a causa della variabilità delle condizioni superficiali, è utile eseguire applicazioni di prova per determinare il tipo di preparazione richiesta e l'eventuale necessità di Primer.

ASPETTO

Liquido trasparente

CONSERVAZIONE

12 mesi in luogo asciutto a temperature comprese tra 5° e 25°C e al riparo dalla luce

OPERAZIONI PRELIMINARI DI POSA

Preparazione:

Primersil deve essere applicato su superfici pulite ed asciutte, prive di polverosità e parti male ancorate; l'applicazione del Primer non sostituisce l'operazione di pulizia. Le superfici di metalli devono essere sgrassate con Mek, in presenza di ossido si consiglia la carteggiatura o la sabbatura. Vetro, superfici vetrificate e molte materie plastiche possono essere pulite con alcool isopropilico.

Applicazione:

Le superfici porose devono essere trattate a pennello, con una mano abbondante di Primersil, le superfici non assorbenti a tampone in spessore sottile e uniforme. Non applicare Primersil al di fuori delle zone da sigillare.



CAMPI DI IMPIEGO			
SUBSTRATI	ACESIL-310	NEUSIL COLORATO	NEUSIL TRASPARENTE
MURATURA			
Cemento	-	■	■
Intonaco	-	■	■
Gesso	-	■	■
Marmo	-	○	○
Granito	○	■	■
Mattoni	-	■	■
VETRO E SUPERFICI VETRIFICATE			
Vetro float	●	●	●
Vetro riflettente	○	○	○
Superfici vetrate	●	●	●
Vetro stratificato	○	○	○
METALLI			
Alluminio	○	■	■
Alluminio anodizzato	●	●	●
Rame	-	●	●
Piombo	-	■	■
Acciaio	-	●	●
Acciaio inox	○	■	■
Acciaio zincato	-	●	●
Lamiere verniciate	○	■	■
Metalli verniciati	○	■	■
LEGNO			
Legno grezzo	-	-	-
Legno verniciato	○	■	■
GOMME			
○			
MATERIE PLASTICHE			
PVC rigido	○	■	■
PVC plastificato	○	○	○
Vetroresina	○	■	■
Lastre acriliche	-	●	○
Policarbonato	-	●	●
Policarbonato trattato	-	●	○
ABS	-	■	■
Polistirolo	○	○	○

- Uso senza Primersil.
- Normalmente usato senza PrimerSil; nel caso che le prove specifiche mostrassero la necessità applicare Primersil.
- Uso PrimerSil; verificare comunque la compatibilità e/o l'adesione prima dell'applicazione.
- Da non usare.

Technokolla raccomanda di prendere visione del documento **"note informative"** che integra e completa i contenuti di questa scheda. Il documento è scaricabile in formato pdf.

I consigli tecnico-applicativi presenti nelle schede tecniche o riportati verbalmente o per scritto dal nostro personale come assistenza al cliente sono frutto delle nostre attuali e migliori esperienze. Non potendo però intervenire direttamente sulle condizioni di cantiere e sull'esecuzione dei lavori, queste informazioni sono da ritenersi non impegnative e, pertanto, non vincolanti né legalmente né in altro modo nei confronti di terzi. Queste informazioni non dispensano l'utilizzatore finale dalla propria responsabilità di provare i nostri prodotti al fine di accertare la loro idoneità per l'uso previsto. Consigliamo, quindi, vivamente il cliente/applicatore ad effettuare le opportune prove preventive dei prodotti Technokolla affinché possa essere accertata la loro idoneità. L'utilizzatore finale è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda tecnica non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Per tanto, prima dell'impiego dei nostri prodotti, consigliamo di scaricare dal nostro sito www.technokolla.com la versione più aggiornata della scheda tecnica.



Technokolla S.p.A.

Via Radici in Piano, 558 Tel. +39 0536 862269 www.technokolla.com
 41049 Sassuolo (MO) • Italy Fax +39 0536 862660 info@technokolla.com