


technostone

03/11 125



TECHNOSTONE

Adesivo ad alta deformabilità, rapida idratazione, in polvere, bianchissimo, particolarmente indicato per la posa di pietre naturali e mosaico vetroso. Ottimo per sovrapposizione.

collanti e adesivi

TECHNOKOLLA





technostone



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Rapido
 Monocomponente
 Alta deformabilità
 Ingelivo
 Scivolamento nullo

ASPETTO

Polvere bianchissima

CONSERVAZIONE

6 mesi in luogo asciutto

CAMPI D'IMPIEGO

- Posa rapida di pietre naturali e marmi. Idoneo per la posa in interno di marmi ricomposti.*
- Posa rapida di mosaico vetroso o ceramico.
- Posa in esterno, in interno, a parete e a pavimento di piastrelle ceramiche di ogni tipo.
- Indicato per pose che richiedono elevate prestazioni in tempi rapidi di pedonabilità come: posa in ambienti industriali o in sovrapposizione su vecchie ceramiche, in piscina o in facciata.

* La posa di ricomposti è limitata all'interno e a formati massimi 33x33

SUPPORTI

Intonaci cementizi, malte bastarde, intonaci a base gesso¹, massetti in anidrite¹, massetti cementizi, calcestruzzo, calcestruzzo elicotterato, vecchi pavimenti di ceramica, vecchi pavimenti in linoleum², PVC² o vinilici², cartongesso, linea RASOLASTIK, RASOGUM.

¹ previa applicazione di PRIMER-T
² previa applicazione di PRIMER-101

NATURA DEL PRODOTTO

TECHNOSTONE è costituito principalmente da cementi ad alta resistenza, cariche minerali quarzose selezionate e da additivi specifici. Per ulteriori informazioni richiedere la scheda di sicurezza all'ufficio tecnico o scaricarla dal sito www.technokolla.com.

OPERAZIONI PRELIMINARI DI POSA

Nel caso di piccoli avvallamenti localizzati o di nidi di ghiaia nel caso di calcestruzzi è possibile fare una rasatura (max 3 mm di spessore) con TECHNOSTONE 4-6 h prima della posa. Per spessori superiori usare i rasanti RASO, GAP o GAP-R prima della posa.

collanti e adesivi



ACCESSORI CONSIGLIATI



TKW 407
Mescolatore 1200



TKW 411
TKW 412



TKW 462
Martello di gomma bianca



TKW 101
Spatola 3x3 mm



TKW 121
Spatola 10x10 mm

PREPARAZIONE DELL'IMPASTO

TECHNOSTONE si impasta con 6,75 lt circa di acqua pulita per sacco (27±1%) sino all'ottenimento di un impasto omogeneo e privo di grumi; si consiglia di usare un trapano a bassa velocità (c.a 500 giri/min) poiché una velocità molto elevata ne riduce le caratteristiche meccaniche. Dopo un'attesa di 3-5 minuti rigirare brevemente il prodotto e cominciare la posa. Il prodotto così ottenuto si presenta come una pasta cremosa facilmente spatolabile ma con ottima tixotropia.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Con formati uguali o superiori a 900 cm² è consigliabile posare sempre in doppia spalmatura.

Non applicare su:

- metallo
- vecchie piastrelle in esterno

Non applicare:

- a temperature inferiori a 5°C o superiori a 35°C
- con spessori superiori a 15 mm

CONSUMO

Spatola	3x3 mm	6x6 mm	8x8 mm
Technostone	2 Kg/m ²	3 Kg/m ²	4 Kg/m ²

I consumi si riferiscono al solo uso della spatola e a sottofondi planari.

technostone

DATI TECNICI	VALORE	REQUISITO	NORMA
Tempo di maturazione	3 min		
Tempo utile d'impiego	*30 min		
Tempo aperto	*20 min	°10 min	EN 1346
Tempo di aggiustabilità	*Circa 20 min		
Tempo di pedonabilità	*Dopo 4-6 h		
Attesa per sigillatura a pavimento	*Dopo 4-6 h		
Attesa per sigillatura a rivestimento	*Dopo 2 h		
Tempo di messa in esercizio	*Dopo 48 h (72 h vasche e piscine)		
Scivolamento su parete verticale	0 mm	°≤ 0,5 mm	EN 1308
Adesione a 6 h	0,8 N/mm ²	°> 0,5 N/mm ²	EN 1348
Adesione iniziale a trazione	1,6 N/mm ²	°≥ 1 N/mm ²	EN 1348
Adesione a trazione dopo azione del calore	1,7 N/mm ²	°≥ 1 N/mm ²	EN 1348
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	1,1 N/mm ²	°≥ 1 N/mm ²	EN 1348
Adesione dopo cicli gelo/disgelo	1,2 N/mm ²	°≥ 1 N/mm ²	EN 1348
Deformazione trasversale	2,7 mm	≥ 2,5 mm	EN 12002
Resistenza alla compressione	12 N/mm ²		EN 196

° secondo le norme "EN 12004"

* questi tempi sono riferiti ad una temperatura di 23°C-50% U.R. Sono più corti a temperature più elevate e più lunghi a temperature più basse

VOCE CAPITOLATO

I pavimenti ed i rivestimenti in ceramica dovranno essere posati con un collante in polvere a base cementizia di classe "C2FT secondo la normativa EN 12004 e S1 secondo la norma EN 12002" tipo TECHNOSTONE della TECHNOKOLLA che permetta uno spessore sino a 5 mm su sottofondi cementizi.

Technokolla raccomanda di prendere visione del documento "note informative" che integra e completa i contenuti di questa scheda. Il documento è scaricabile dal sito www.technokolla.com in formato pdf.

I consigli tecnico-applicativi presenti nelle schede tecniche o riportati verbalmente o per scritto dal nostro personale come assistenza al cliente sono frutto delle nostre attuali e migliori esperienze. Non potendo però intervenire direttamente sulle condizioni di cantiere e sull'esecuzione dei lavori, queste informazioni sono da ritenersi non impegnative e, pertanto, non vincolanti né legalmente né in altro modo nei confronti di terzi. Queste informazioni non dispensano l'utilizzatore finale dalla propria responsabilità di provare i nostri prodotti al fine di accertare la loro idoneità per l'uso previsto. Consigliamo, quindi, vivamente il cliente/applicatore ad effettuare le opportune prove preventive dei prodotti Technokolla affinché possa essere accertata la loro idoneità. L'utilizzatore finale è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda tecnica non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Per tanto, prima dell'impiego dei nostri prodotti, consigliamo di scaricare dal nostro sito www.technokolla.com la versione più aggiornata della scheda tecnica.